


CHOIX DES BAGUES D'ETANCHEITE



SUR DEMANDE : *

1. Enveloppe extérieure : armature métallique en acier inoxydable. Lèvre d'étanchéité en PTFE.
2. Revêtement extérieur : élastomère. Lèvre d'étanchéité courte et flexible, équipée d'un ressort. Lèvre de protection supplémentaire.
3. Circularité.
4. Existe aussi en FPM (sur demande*).
5. En présence d'huiles synthétiques (glycols de polyalkylène / polyalphaoléfinés), on doit veiller à ce que la température maximale ne dépasse pas 80°C.

Caractéristiques	NBR			FPM	PTFE*
	BA	BABSLS*(4)	B1/B2	BA	B2PT*
Vitesse linéaire	≤ 12 m/s	≤ 12 m/s	≤ 12 m/s	≤ 40 m/s	≤ 30 m/s
Température mini	-40°C	-40°C	-40°C	-25°C	-130°C
Température maxi	+100°C	+100°C	+100°C	+160°C	+200°C
Pression	< 0,02 Mpa (0,2 bar)	Jusqu'à 1 Mpa (10 bar)	< 0,02 Mpa (0,2 bar)	< 0,05 Mpa (0,5 bar)	Jusqu'à 1 Mpa (10 bar)
Arbre					
Dureté	45 à 60 HRC	45 à 60 HRC	45 à 60 HRC	45 à 60 HRC	45 à 60 HRC
Etat de surface Rmax	< 6,3 µm	< 6,3 µm	< 6,3 µm	< 6,3 µm	< 6,3 µm
Tolérance	h11 (IT8) ⁽³⁾	h11 (IT8) ⁽³⁾	h11 (IT8) ⁽³⁾	h11 (IT8) ⁽³⁾	h11 (IT8) ⁽³⁾
Battement	0,05 mm (D < 20)	0,05 mm (D < 20)	0,25 mm (D < 80)	0,3 mm (D < 200)	0,35 mm (D < 300)
Logement					
Etat de surface Rmax	10 à 25 µm	10 à 25 µm	6,3 à 16 µm	10 à 25 µm	6,3 à 16 µm
Fluide à étancher	Huiles minérales, graisses, huiles synthétiques ⁽⁵⁾			Huiles minérales et synthétiques, hydrocarbures aromatiques et chlorés, carburants, fuels	Huiles minérales et synthétiques ⁽⁵⁾ , graisses, eaux acides, lessives, solvants, gaz